



Zweikomponentiger, schnell trocknender, elastischer zementärer Mörtel zum Verkleben und Abdichten der Stoßüberlappungen von planeo SafeProtect Abdichtbahn WP22 und dem jeweiligen planeo SafeProtect Dichtband

ANWENDUNGSBEREICH

- Zum Verkleben und Abdichten der Stoßüberlappungen von **planeo SafeProtect Abdichtbahn**.
- Zum Verkleben und Abdichten von **planeo SafeProtect Dichtband** auf **planeo SafeProtect Abdichtbahn**
- Zum Verkleben und Abdichten von **planeo SafeProtect Innenecken/Außenecken**
- **planeo SafeProtect WP Klebstoff** eignet sich für Wand- und Bodenflächen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

planeo SafeProtect WP Klebstoff ist ein zweikomponentiger Mörtel auf zementärer Basis mit ausgesuchten feinkörnigen Sanden, speziellen Additiven und synthetischen Polymeren in wässriger Lösung, welche nach einer in den Forschungseinrichtungen entwickelten Formulierung gemischt werden. Nach dem Mischen der beiden Komponenten ergibt sich ein geschmeidiger Frischmörtel, der mittels Pinsel, Bürste, Rolle oder Traufel aufgebracht werden kann.

WICHTIGE HINWEISE

- **planeo SafeProtect WP Klebstoff** nur bei Temperaturen über +5°C verarbeiten.
- **planeo SafeProtect WP Klebstoff** nicht mit Zement, Sand, Gips, Wasser oder anderen Stoffen mischen.
- Nach der Verarbeitung innerhalb der ersten 24 Stunden vor Regen und fließendem Wasser schützen.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung

planeo SafeProtect WP Klebstoff nur auf trockenen und sauberen Schichten von **planeo SafeProtect Abdichtbahn** oder dem jeweiligen **planeo SafeProtect Dichtband**, **planeo SafeProtect Innenecken/Außenecken** verwenden.

Anmischen des Mörtels

Die Flüssigkomponente (Komponente B) wird in ein sauberes Mischgefäß vorgelegt. Die Pulverkomponente (Komponente A) wird unter ständigem Mischen mit einem mechanischen Mischer langsam zugegeben. Das Mischungsverhältnis beträgt: Komponente A : Komponente B = 1 : 0,8.

Der sorgfältige Mischvorgang (mit einem Mischungsverhältnis der Komponente A : Komponente B = 1 : 0,8) erfolgt über mehrere Minuten bis ein homogener, knollenfreier Frischmörtel vorliegt. Verklumpungen vom Gefäßrand und -boden sind sorgfältig zu entfernen. Durch Verwendung eines langsam laufenden Rührwerks wird unnötiger Lufteintrag in das Gemisch vermieden. Nicht mit der Hand anmischen.

Verarbeitung des Mörtels

planeo SafeProtect WP Klebstoff kann mittels Pinsel, Bürste, Rolle oder Traufel aufgebracht werden.

Sobald der Klebemörtel aufgebracht wurde, müssen die Stoßüberlappungen der Systemprodukte (**planeo SafeProtect Innenecken/Außenecken**) und **planeo SafeProtect Abdichtbahn** oder des jeweiligen **planeo SafeProtect Dichtbandes** möglichst schnell angearbeitet werden. Hierbei ist auf eine vollflächige und luftblasenfreie Verklebung zu achten. Es wird empfohlen, das Dichtband bzw. die Bahn nach

TECHNISCHE DATEN

KENNDATEN DES PRODUKTS

	Komponente A	Komponente B
Konsistenz:	Pulver	Flüssigkeit
Farbe:	hellbraun	weiß
Schüttdichte (g/cm³):	1,3	–
Dichte (g/cm³):	–	1,04
Festkörpergehalt (%):	100	54
Kennzeichnung nach – GISCODE: Komponente A: Komponente B:	ZP1 - zementhaltige Produkte, chromatarm gemäß TRGS 610 D1 - lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe , chromatarm gemäß TRGS 610 Weitere Hinweise können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden	
ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte)		
Farbe des Mörtels:	braun	
Mischungsverhältnis:	Komponente A : Komponente B = 1 : 0.8	
Konsistenz des Mörtels:	flüssig	
Frischmörteldichte (kg/m²):	1400	
Verarbeitungstemperatur:	von +5°C bis +35°C	
Verarbeitungszeit:	≥ 45 Minuten	

der Ausrichtung mit der glatten Seite der Traufel im schrägen Winkel anzudrücken. Alternativ kann auch eine geeignete Rolle verwendet werden. Die Trocknungs- und Verarbeitungszeiten verkürzen sich bei hohen und verlängern sich bei tiefen Temperaturen. Die Umgebungstemperaturen dürfen während der Verarbeitung und endgültigen Aushärtung nicht unter +5°C betragen. Das Produkt eignet sich für den Wand- und Bodenbereich.

Reinigung

Hände und Arbeitsgeräte können im frischen Zustand mit ausreichend Wasser gereinigt werden. Eventuell vorhandene Reste auf der Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen, bevor das Material aushärtet.

VERBRAUCH

Bei 5 cm Überlappung **planeo SafeProtect WP Klebstoff** ca. 100 g/m. Bei 12 cm Überlappung **planeo SafeProtect WP Klebstoff** ca. 250 g/m.

LIEFERFORM

Einheiten zu 6,75 kg (3,75 kg Kunststoffbeutel + 3 kg Kunststoffkanister).

LAGERUNG

planeo SafeProtect WP Klebstoff Komponente A: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei trockener Lagerung.

planeo SafeProtect WP Klebstoff Komponente A ist chromatarm gemäß Verordnung (EG)

Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII, Art. 47.

planeo SafeProtect WP Klebstoff Komponente B: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.

planeo SafeProtect WP Klebstoff ist an einem trockenen Ort bei mindestens +5°C zu lagern.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND UND NACH DER VERARBEITUNG

- Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, wenn die Temperatur etwa +20°C beträgt.
- Bei heißem Wetter ist es ratsam, das Produkt (Pulver- und Flüssigkomponente) an einem schattigen Platz zu lagern und direkte Sonnenstrahlung zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

planeo SafeProtect WP Klebstoff Komponente A ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung bzw. den europäischen Einstufungskriterien für Gemische. Das Produkt enthält spezielle hydraulische Bindemittel, die in Kontakt mit Schweiß oder anderer Körperflüssigkeiten leicht alkalisch reagieren.

planeo SafeProtect WP Klebstoff Komponente B ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung bzw. den europäischen Einstufungskriterien für Gemische. Es wird empfohlen, bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und -brille zu tragen und die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes entnommen werden.

ENTSORGUNG

Gebinde riesel-/tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.


PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

N.B.

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

Die aktuellste Version des technischen Merkblatts erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.planeo.de. Die vergangenen Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

Alle relevanten Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage oder im Internet unter www.planeo.de erhältlich



F&P GmbH
Max-Planck-Str. 111
32107 Bad Salzuflen
Deutschland

Fon: +49 5222 96048-10
Fax: +49 5222 96048-20
info@planeo.de
www.planeo.de

USt-ID DE815262074
HRB 7393 Amtsgericht Lemgo
Geschäftsführer:
David Fuchs, Ferdinand Pritzkau

10-1-2015 (D)

Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen
ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch planeo