

# Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Klick-Linoleum entspricht den Anforderungen der EN 14085 / Linoleum Click répond aux exigences des normes EN 14085

<b>Linoleum Click</b>		
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	EN-ISO 24346 9,80 mm
	Nutzschicht / Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340 2,50 mm
	Rückenkonstruktion / Sous-couche	EN-ISO 24340 HDF-Platte mit Korkdämmung / HDF-panneau avec isolation en liège
	Verriegelungsmethode / Méthode de verrouillage	5G
	Einstufung / Classement	EN-ISO 10874  Klasse 23 / Classe 23 Klasse 33 / Classe 33
	Kollektionsumfang / Nombre de références	35 Farben / 35 Couleurs
	Flächengewicht / Poids	EN-ISO 23997 9.000 g/m <sup>2</sup>
	Oberflächenvergütung / Traitement de surface	
	Resteindruckverhalten / Poinçonnement rémanent	EN-ISO 24343-1 ~ 0,08 mm ≤ 0,15 mm
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	DIN 51130 R9
	Trittschallverminderung / Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2 17 dB (21 dB*)
	Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987 Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen. / Résiste aux acides faibles, aux huiles et aux solvants les plus courants comme l'alcool, le white spirit, etc.; Ne résiste pas à l'action prolongée aux produits alcalins.
	Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918 / EN 425 geeignet (Typ W) / adapté (type W)
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02 Methode 3: ≥ Stufe 6 / Méthode 3: ≥ Échelle 6
	Bakteriostatik / Propriétés bactériostatiques	Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die sogar vor MRSA-Bakterien schützen. / Klick-Linoleum possède des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmés par des laboratoires indépendants, même contre les bactéries MRSA.
	Zigarettenglutbeständigkeit / Résistance à la brûlure de cigarettes	EN 1399 Flecken / Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen. / Les marques laissées sur le linoléum par les cigarettes écrasées peuvent être enlevées facilement.
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance au passage de la chaleur	EN 12664 0,08 m <sup>2</sup> K/W
		EN 14041 
	Klick-Linoleum entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Linoleum Click répond aux exigences de la norme EN 14041	
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041 0101601-DoP-511
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>s</sub> - s1
	Formaldehydabgabe / Emission de formaldéhyde	EN-ISO 717-1 E1
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥ 0,30
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	EN 1815 < 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique	EN 12524 0,15 W/m·K

## Verpackungseinheiten / Unités d'emballage

Qualität / Qualité	Format	Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE)		Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette	
Planken / Lames	90 x 30 cm	1,89 m <sup>2</sup>	7 Stück / Pièces	32 VE / UE	60,48 m <sup>2</sup>
Planken / Lames	60 x 30 cm	1,26 m <sup>2</sup>	7 Stück / Pièces	48 VE / UE	60,48 m <sup>2</sup>
Fliesen / Dalles	30 x 30 cm	0,63 m <sup>2</sup>	7 Stück / Pièces	96 VE / UE	60,48 m <sup>2</sup>